





## 09639 MEGALACK HS CLEARCOAT



1000 ml +  
500 ml +  
50-150 ml


Pot-life a 20°C:  
2-3 h



17-19" DIN4  
a 20° C



Ø 1.2-1.4 mm  
4 kg/cm2  
HVLP:  
Ø 1,3 mm  
2 kg/cm2  
N° de demãos: 2



Ao ar a 20°C:  
Ao toque: 1-2 h  
Em profundidade: 24 h  
Em estufa a 60°C:  
30'

### DESCRIÇÃO

Verniz acrílico de dois componentes e de secagem rápida.

### USO

Verniz transparente indicado para acabamentos bicamada do sector de repintura automóvel.

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.
- Boa verticalidade.
- Bom aspecto estético.
- Boa resistência atmosférica.
- Elevado rendimento.
- Muito boa resistência ao risco.

### PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Superfícies pintadas com base fosca BSB ou HYDROFAN.

### APLICAÇÃO

À pistola.

#### Proporção de mistura:

09639 MEGALACK HS CLEARCOAT

31330 MEGAHARDENER HS FAST

ou

31340 MEGAHARDENER HS (endurecedores)

00741 (Standard) -00742 (Slow) THINNER (diluente)

#### em volume e em peso

1000 partes

500 partes

50-150 partes

Pot-life a 20°C: 2-3 horas

Viscosidade de aplicação 20°C: 17-19" DIN 4

Ø Bico: convencional 1,2 - 1,4 mm; HVLP 1,3 mm

Pressão de ar: convencional 4 kg/cm2; HVLP 2 kg/cm2

N.º de demãos: 2 normais

Espessura recomendada: 40 - 50 µ

Rendimento teórico: 1 lt mistura = 7,9 m<sup>2</sup> com 50 µ

1 kg mistura = 8 m<sup>2</sup> com 50 µ

**DIR 2004/42/CE: Acabamentos Especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l**

**Este produto pronto a aplicar contém no máx. 543 g/l VOC**

---

## **SECAGEM**

### **Ao ar a 20°C**

Livre de poeiras: 10 - 15'

Ao toque: 1-2 horas

Em profundidade: 24 horas

### **Em estufa a 60°C**

30 minutos

### **Polir**

Após 3-4 horas a 20°C

---

## **OBSERVAÇÕES**

Em caso de secagem a temperatura inferior a 60°C, o substrato pintado não deve ser exposto a condições severas nos primeiros dias. Até que a pintura não tenha a cura completa, deve ser evitado o contacto com forte condensação de humidade, como nevoeiro, gelo, sal na estrada e detergentes agressivos (evitar lavagens).

**FICHA TÉCNICA N° 0510-PT**

**REV. 11/2012**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO **POR PROFISSIONAIS.**