

U-POL®

GRAVITEX

Revestimiento anti-gravilha

Descricao

U-POL GRAVITEX é um revestimento resistente, duro e duradero diseñado para reproducir o acabado original do fabricante. Protege contra gravilla, sal, humidade e óxido. Também ajuda a amortecer sonido e vibracoes e por tanto, para aplicar em paneis e dentro de compartimentos do motor. A pasta de proteccao cobrirá marcas de soldagem e costuras, frequentemente numa sola aplicacao.

Preparacao da Superficie e Instrucoes de uso

U-POL GRAVITEX pode ser usado na seguintes superficies:-

- Em metal desnudo convenientemente preparado, para revestimiento de aluminio, se recomienda um primario de enclaje.
- Superficies originais de tinta (com a excepcao de acrílicos termoplásticos)

Aplicacao

Agitar a lata antes de usar. Aplicar con uma pistola o cepilho limpo. Deixar aproximadamente unos 10-15 mins. al solvente para estabilizarse para que forme un grosso revestimiento.

Diluyente

U-POL GRAVITEX está pronto para ser usado. Embo pode-se adicionar ate um 5% de diluyente de celulosa (boa calidad para variar a textura. Usar diluyentes de celulose o productos similares anónimos para limpiar pistola depois de ser usada.

Espessura e Presao

Una capa de **U-POL GRAVITEX** dará una grossura dum 100-150 micrones e a pistola requer uma presao de ent 2.76 -4.82 BAR . Menor o major presao dará un efec mai liso o más ricado.

Tempo de secagem

Aproximadamente 2 horas a temperatura normal de oficina o 30 mins. a baixa coccao (80°C). O tempo de secagem depende do grossor da película, humidade e temperatura.

Repintado

U-POL GRAVITEX pode ser repintado com a majoría dos sistemas de tintas. Con 2 paquetes de tinta acrílica pode ser repintado mao sob mao. Para um óptimo brilho e durabilidade se recomenda o uso dum primario.

Código do Producto

GTEX/B1 - preto / 1L lata.
GTEX/G1 - cincento / 1L lata.
GTEX/W1 - branco / 1L lata.

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM