

Isopon P38

Betume enchimento Poliéster

Descrição

ISOPON P38 é um betume muito usado para enchimento de buracos e imperfeições nas superfícies tais como aço e fibra vidro.

ISOPON P38 foi especialmente formulado para uso profissional e combina propriedades de bom enchimento e suave aplicação com a facilidade de lixar.

Preparação da Superfície e Instruções de Uso

- ISOPON P38 pode ser usado nas seguintes superfícies:
- Aço cru – desgordurar e lixar com P80.
- Superfícies de pintura original (com a excepção de acrílicos termoplásticos) – desgordurar e lixar com P180.

Mistura

100% ISOPON P38 por 2% de endurecedor de betume poliéster. O valor exato da mistura não é crítico embora diferentes valores de catalisação podem afetar o tempo na secagem.

Vida Mistura

Uma vez misturado 4-5 min. A 20°C com 2% de endurecedor.

Ferramentas

Paleta mistura, espátula plástico

Tempo Secagem

Pode ser lixado após 20 min. a 20°C.

Repintura

ISOPON P38 pode ser repintado com a maioria dos sistemas de tinta actuais.

Código Producto

P38/S Lata 250ml.
P38/1 Lata 600ml.